



Technisches Datenblatt

Profi Gold-Folienband

Hauptmerkmale

- Profi Gold-Folienband ermöglicht ein schnelles Abdecken von größeren Flächen
- Premium Washi-Abdeckband ermöglicht randscharfe Farbkanten
- Die Folie ist von Hand geradlinig reißbar
- Die hochstatische HDPE-Folie haftet wie eine zweite Haut auf den meisten Oberflächen
- Die coronabehandelte HDPE-Folie verhindert ein abblättern bzw. unkontrolliertes herunterlaufen der Farbe
- Gut geeignet für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis (Acrylfarben und Lasuren)
- Sehr gute UV- und Hitzebeständigkeit
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Carbon, Zink, Blei (auch Farben auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.) sowie gealterten oder verwitterten Oberflächen aus Kunststoff / PVC.

Technische Details

EIGENSCHAFTEN	Werte
Gesamtdicke	87 micron
Foliendicke	10 micron (+/- 10%)
Klebkraft auf Stahl	1,7 N / cm
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit)	34,7 N / cm
Bruchdehnung	3 %
Hitzebelastbarkeit	bis 100° C (20 min.)
UV-Beständigkeit	bis zu 4 Monate
Abrollkraft	1,5 N / cm
Klebekraft (Bandrücken)	0,7 N / cm
Gewicht	81 gr. / m2

Träger und Kleber

- Japanisches Washi-Papier
- Farbe: Gold-Gelb
- Acrylat-Klebstoff (Lösemittelkleber)
- Corona-behandelte HDPE-Folie

Hinweise zur Anwendung & Lagerung:

- Empfohlene Lagerzeit beträgt 24 Monate.
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperaturen zwischen 18°C und 21°C bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden.
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um eine optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken und frei von Fetten, Ölen und Staub sein.
- Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche werden empfohlen.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band sonst schwer zu entfernen ist.
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in dem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel.

Haftungsausschluss:

Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen.